



AKUSTO PLUS

Мінераловатний утеплювач для звукоізоляції

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Виготовлено за технологією **Lanaé**.
- ✓ негорючий А1 (група НГ)
- ✓ не містить шкідливих в'язучих
- ✓ високі акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- ✓ оптимальні показники теплоізоляції
 $\lambda_D = 0,037 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$
- ✓ екологічно безпечний
- ✓ довговічний
- ✓ стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- ✓ легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- ✓ легкий монтаж

ЗАСТОСУВАННЯ

Акустична ізоляція:

- ✓ легкі перегородки,
- ✓ підвісні стелі,
- ✓ облицювання стін та обшивки.

Продукт також можна використовувати як тепло- та звукоізоляцію:

- ✓ багатшарові цегляні стіни,
- ✓ каркасні стіни,
- ✓ як заповнення для профлістів і касет,
- ✓ підлоги по лагах.

ОПИС ПРОДУКТУ

Мінераловатний утеплювач для влаштування звукопоглинального шару в перегородках та інших конструкціях. ISOVER Akusto Plus – легкі мати з мінеральної вати на основі скловолна найвищої якості, виготовлені за запатентованою технологією волокнуутворення TEL. Додавання силіконового в'язучого забезпечує додатковий захист від пилу та водовідштовхувальні властивості. Завдяки особливій орієнтації волокон, матеріал ISOVER Akusto Plus має підвищені звукопоглинальні характеристики. Високі акустичні характеристики, хороші протипожежні властивості та зручність монтажу зумовлюють використання матеріалу ISOVER Akusto Plus в конструкціях звукоізолюючих перегородок, у підвісних стелях, у підлогах по лагах та при облицюванні стін.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_D , не більше	Вт/(м·К)	0,037
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (А1)
Питомий опір потоку повітря A _{Fg}	кПа * с/м ²	>6
Максимальна температура експлуатації	°С	-
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	-	1

AKUSTO PLUS

Мінераловатний утеплювач для звукоізоляції

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER Akusto Plus упаковані в поліетиленову плівку. Продукт необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають його намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Назва	-	Akusto Plus	Akusto Plus	Akusto Plus
Товщина	мм	50	75	100
Довжина x ширина	мм	7500 x 600*	9000 x 600*	7500 x 600*
Об'єм в упаковці	м ²	18,00	10,80	9,00
Об'єм на палеті	м ²	432,00	259,20	216,00
Заявлений термічний опір R _D	м ² •К•W ⁻¹	1,35	2,00	2,70
Індекс ізоляції повітряного шуму, RW***	дБ	42	43	47

* - 2 рулони шириною 600 мм.

** - 4 рулони шириною 600 мм та товщиною 50 мм, можна використовувати як 2 рулони шириною 600 мм та товщиною 100 мм.

Оновлення тех. опису: 23.04.2026

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна",
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2,
Тел.: +380 44 498 70 55
www.isover.ua

